

1成分形変成シリコン系仮止めシール材 無溶剤、ノンブリードタイプ

# グラウトパック®-1

グラウトパック®-1 は、コンクリート構造物等のひび割れ補修専用の無溶剤・ノンブリードタイプの1成分形仮止めシール材です。



1. 事前確認・ひび割れ調査



2. 清掃



3. 仮止めシール



4. プラグの圧着とヘラ押さえ



5. 仮止めシール材の硬化養生



6. エポキシ樹脂注入



7. エポキシ樹脂の硬化養生



8. プラグと仮止めシール材の撤去



9. 施工後

## グラウトパック®-1の特長

- 無溶剤型なので、屋内でも安全に作業ができます。
- ノンブリードのため、仮止めシール撤去箇所へ、塗装（水系）をした際に塗装の汚染を少なくできます。
- コンクリート打ち放し面で、グラウトパック®-439を併用する事により仮止めシール材のシミ跡が軽減できます。
- タイル面及び塗装面で、グラウトパック®-439を併用する事で接着性を軽減できます。

## グラウトパック®-1の用途

- SK グラウトプラグ A 工法等のプラグ接着とひび割れの仮止めシール材です。

性状

項目	グラウトパック®-1
主成分	変成シリコン系樹脂
色	ライトグレー

物性データ

試験項目	測定値	試験方法
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	1.6	比重リング測定法 (社内法)
指触乾燥時間* (分)	5℃	JIS A 1439
	23℃	JIS A 1439
剥離強さ N/25mm (kg /25mm)	モルタル面	22.9 (2.3)
	塗装面	20.3 (2.0)
	タイル面	25.6 (2.5)

\*指触乾燥時間の時間内にプラグの取付を行って下さい。

試験データ (注入開始時間の目安)

下地	温度			
	5℃	10℃	23℃	30℃
コンクリート面	24 時間以上		12 時間以上	
塗装面	24 時間以上		12 時間以上	
タイル面	48 時間以上		24 時間以上	

\*硬化時間は、施工する気温や湿度に影響される為、現場でのテスト打ちで確認して下さい。

\*施工する下地 (コンクリート・塗装・外装タイル) によって剥離性や接着性が異なる為、必ず施工の際は事前確認を行って下さい。  
(グラウトパック®-439 を併用時も同様に)

事前確認

■コンクリート打ち放し面



グラウトパック®-439 の塗布  
(原液・50%水希釈・なし)



グラウトパック®-439 乾燥後  
グラウトパック®-1 のテストシール



仮止めシール硬化後、接着性と  
剥離性の事前確認

■塗装面



グラウトパック®-439 の塗布  
(原液・50%・25%水希釈・なし)



グラウトパック®-439 乾燥後  
グラウトパック®-1 のテストシール



仮止めシール硬化後、  
接着性と剥離性の事前確認

■タイル面



グラウトパック®-439 の塗布  
(原液・50%・25%水希釈・なし)



グラウトパック®-439 乾燥後  
グラウトパック®-1 のテストシール



グラウトパック®-439 25% (希釈)  
注入後仮止めシール材の撤去

仮止めシール→ヘラ押え



仮止めシール



ヘラ押さえ

ヘラ押さえする事で仮止めシール材の接着性が良くなりシール幅が  
広がる事で樹脂漏れが軽減できる。

包装容量 (荷姿)

320ml カートリッジ × 10 本箱 × 2 (バンド掛け)



標準使用量

1 本当たり約 3m (シール幅 30mm, シール厚さ 2mm程度)

\*施工数量は、下地の状況に応じて多少異なります。

ダイフレックス製品の適用および使用に関する情報および勧告は、当社の最新の知識および経験に従っているものであり、通常の条件下で適切に保管、処理および適用されることを前提としております。実際には材料、配合および現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面での勧告、その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また、法的関係から生ずる責任をもたすものでもありません。ユーザーは、ダイフレックス製品がユーザーの使用目的および施工方法に適合しているかをあらかじめ確認して下さい。当社は、製品の特性を変更する権利を留保します。第三者の権利は尊重されなければなりません。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注されます。ユーザーは常に使用する製品のカタログ又はリーフレットの最新版に留意して下さい。カタログ又はリーフレットの最新版をご請求いただければ当社が提供いたします。著作権法により無断複写複製及び無断転載は禁止されています。

株式会社 ダイフレックス

〒163-0825  
東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル25F 私書箱第6086号  
TEL.03-5381-1555 FAX.03-5381-1566

東京支店 / TEL.03-5381-0231  
大阪支店 / TEL.06-6292-0511  
名古屋支店 / TEL.052-735-3991  
横浜支店 / TEL.045-290-9751  
札幌営業所 / TEL.011-804-8050  
仙台営業所 / TEL.022-207-5010  
新潟営業所 / TEL.025-365-3010

FAX.03-5381-0232  
FAX.06-6292-0522  
FAX.052-735-3992  
FAX.045-290-9755  
FAX.011-804-8061  
FAX.022-207-5011  
FAX.025-365-3011

金沢営業所 / TEL.076-290-7408 FAX.076-290-7410  
さいたま営業所 / TEL.048-646-4870 FAX.048-646-4871  
千葉営業所 / TEL.043-380-7981 FAX.043-380-7982  
多摩営業所 / TEL.042-402-5200 FAX.042-402-5201  
広島営業所 / TEL.082-568-6085 FAX.082-262-7212  
福岡営業所 / TEL.092-432-9220 FAX.092-432-9221