


ミエドレン

G
シリーズ

一体構造で難燃材料を使用している導水樋



ミエドレン

G
シリーズ

特 徴

- 導水樋は、耐候性・耐衝撃性に優れ、一体構造であるため、樋本体からの水漏れがなく、確実に導水処理ができます。
- SKシールは、吸水率の極めて小さい独立発砲品のため、水の浸み出しがありません。また、壁面の不陸を吸収し、水漏れを防ぎます。
- 折曲げ・継ぎ加工、及び溶接加工等によって、漏水状況に応じた施工が簡単にできます。
- 樋取付け作業が極めて容易なため、短時間で施工できます。

タイプ


標準タイプ	一般的な道路、鉄道トンネルに使用するタイプです。
耐寒タイプ	寒冷地でツララが発生する場所使用するタイプです。
勾配タイプ	BOXカルバートのように天井部がフラットで排水勾配がとれない場所使用するタイプです。

標準サイズ


(mm)

品 番	導水幅(D)	総 幅(W)
G-200L	120	200
G-300L	220	300
G-400L	320	400
G-500L	420	500
G-280HL	200	280

取付構造図



取付標準図（標準タイプ）




標準使用材料一覧

L=3.0m（アンカー間隔0.5m）当り

名 称	形状・寸法(mm)	単位	数量
G-Type 線導水樋	定尺: 3.02m	m	3.0
SKシール	35×15×1000	m	6.0
Vサドル50	30×2×50	枚	14
アンカー（ステンレス製） バッキン付	M8, L=85 (ウエッジ式)	本	14

継手構造図






品質規格：Gシリーズ（樋本体）

試験項目	単位	規 格	試験方法
引張強度	Mpa	40以上	JIS K 7161：1994
シャルピー衝撃強さ	kJ/m ²	60以上	JIS K 7111：2006
曲げ試験	Mpa	50以上	JIS K 7171：2008
燃焼性		V-0級合格	JIS K 6911：1995


はく落対策の基準試験：NEXCO規格

試験項目	規定値	試験結果	試験方法
引き抜き性能試験	荷重値P：P=0.5kN時の変位 変位D：D≤50mm	50mm以下 合格	NEXCO試験法737：2011
延焼性・自己消化性試験	消炎時間：t≤30秒 延焼範囲上端方向：L≤600mm	600mm以下 合格	NEXCO試験法738：2011
発生ガスの安全性試験	「避難上有害な煙又はガスを発生しないこと」を満たす。	6.8分以上 合格	法第2条第九号、不燃材料 ガス有害性試験方法



試 験 年 月 日	
平成23年10月27日	
1	21.3
2	20.7
3	19.5
4	21.2
5	20.6
6	20.3
7	20.0
8	20.5
平均	20.5
マウス行動時間	
1	15.00
2	15.00
3	14.19
4	15.02
5	14.19
6	15.00
7	15.00
8	15.00
平均	14.43
σ	0.97
Js	13.46

施工事例集





ミエドレン




- 品質・性能向上のため、予告なしに仕様を変更する場合があります。
- 品質及び製造上の不備なき製品の返品・交換はご容赦願います。
- カタログから複写・複製・転載することは法律で禁止されています。
- 製品の詳しい資料・説明等のご請求は最寄りの支店・営業所までお気軽にご連絡ください。

施工手順



アンカー孔削孔



アンカー打設




アンカー締結

施工状況



施工完了



三重重工業株式会社

本社	☎0594<76>7511 (大代) FAX0594<76>2634 三重県員弁郡東員町大字山田字北前塚3710番地 〒511-0251
東京支店	☎03<6273>7125 (代) FAX03<6273>7175 東京都中央区日本橋人形町1-1-22 グランピアビル6F 〒103-0013
大阪支店	☎06<6973>7751 (代) FAX06<6973>7761 大阪市東成区東小橋1丁目7番10号ミエビル2F 〒537-0024
仙台支店	☎022<288>1945 (代) FAX022<288>1946 仙台市若林区伊在字東通45番地3 〒984-0038
米沢営業所	☎0238<38>2055 (代) FAX0238<38>5086 山形県米沢市直江石堤3770 〒992-1446
北関東営業所	☎0270<64>7511 (代) FAX0270<64>7515 群馬県佐波郡玉村町大字川井25番地 〒370-1117
新潟営業所	☎025<241>1185 (代) FAX025<241>8234 新潟市中央区米山5丁目1番25号小林ビル4F 〒950-0916
北陸営業所	☎076<422>0130 (代) FAX076<422>4899 富山市泉町2丁目5-13 〒930-0042
中部営業所	☎0594<24>6721 (代) FAX0594<24>6831 三重県桑名市桑栄町2 桑栄メイト4F 〒511-0078
広島営業所	☎082<208>5661 (代) FAX082<208>5655 広島市西区中広町3丁目3-18 中広セントラルビル502号 〒733-0012

松山営業所	☎089<926>0638 (代) FAX089<923>2916 松山市姫原3丁目10番2号 クレール姫原102号 〒791-8012
福岡営業所	☎092<623>9333 (代) FAX092<623>9336 福岡市博多区東平尾1丁目14-3 〒812-0853
鹿児島営業所	☎0995<63>1172 (代) FAX0995<63>0921 鹿児島県姶良市加治木町小山田435 〒899-5203
本社工場	☎0594<76>2631 (代) FAX0594<76>2831 三重県員弁郡東員町大字山田字北前塚3710番地 〒511-0251
西工場	☎0594<76>2300 (代) FAX0594<76>8166 三重県員弁郡東員町大字鳥取1341-1 〒511-0241
群馬工場	☎0270<64>7511 (代) FAX0270<64>7515 群馬県佐波郡玉村町大字川井25番地 〒370-1117
米沢工場	☎0238<39>0013 (代) FAX0238<39>0021 山形県米沢市直江石堤3770 〒992-1446
福岡工場	☎0947<44>0727 (代) FAX0947<44>1931 福岡県田川市大字夏吉4003-1 〒825-0004
堺工場	☎072<284>9156 (代) FAX072<284>9157 大阪府堺市美原区丹上345番地2 〒587-0011
鹿児島工場	☎0995<63>1172 (代) FAX0995<63>0921 鹿児島県姶良市加治木町小山田435 〒899-5203

すぐれた環境を考える

ミエグレ



弊社ホームページもご覧ください。
<http://www.miegre.co.jp>

Q ミエグレ

検索

取扱店